

# LE BEAU TOUCHÉ

## Schwefelfreier Künstler-Clay

### A. Produktbeschreibung

Le Beau Touché sind schwefelfreie, extrem geschmeidige und flexible Clays, mit außergewöhnlichen Glättungs- und Verbindungseigenschaften. Sie werden von vielen Künstlern verwendet, die nach einem Clay suchen, der nahezu an jeder Armierung haften bleibt. Beide Le Beau Touché Clays sind formstabil, lassen sich sehr gut bearbeiten und formen, haben eine unglaubliche Flexibilität und werden nicht austrocknen oder Risse bekommen.

### B. Technische Daten

LE BEAU TOUCHÉ	STANDARD	HM
<b>Härtegrad</b> (Skala 1-10)*	4	5
<b>Farbe</b>	braun	braun
<b>Spez. Gewicht</b> (g/cm <sup>3</sup> )	1,48	1,48
<b>Arbeitstemperatur</b> (°C)	20-32	20-46

\* Chavant Clays gibt es in Härtegraden von 1 (sehr weich) bis 10 (sehr hart). Der Härtegrad wird bei einer Temperatur von 20°C bestimmt.

### C. Handlingtipps

Die Le Beau Touché Clays werden normalerweise bei Raumtemperatur verarbeitet. Die Standardversion kann bis ca. 32°C erwärmt werden, um ihn weicher zu machen. Die HM Version lässt sich bis ca. 46°C erwärmen und bearbeiten. Beide Versionen werden bei ca. 85-99°C pastös und können dann aufgestrichen werden. Lässt man sie auf Raumtemperatur abkühlen, erhalten sie wieder ihre ursprüngliche Härte.

Um eine glatte Oberfläche zu erhalten, wird vom Hersteller ein leichtes Polieren mit Wasser, Zitronenlösung oder Terpentin

### D. Abformung • Versiegelung

Bei der Formenherstellung kann, trotz Schwefelfreiheit der Le Beau Touché Produkte, die Vernetzung mancher additions-vernetzender Silikone gestört werden. Dabei bleibt die Oberfläche der Silikonform klebrig. Generell empfehlen wir, bei Unsicherheiten über die Verträglichkeit zwischen dem Silikonkautschuk und der

### E. Sicherheitshinweise

Das **EG-Sicherheitsdatenblatt** für dieses oder andere Chavant Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist bei KauPo erhältlich. Alle Chavant Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich.

**Wichtig:** Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen

Die HM Formel wird von Kunden bevorzugt, die bei klimatischen Bedingungen über 32°C arbeiten. Der Standardversion wird bei wärmeren Temperaturen schneller weich.

**Bitte beachten:** Le Beau Touché kann nicht verflüssigt werden. Bei Erwärmung auf ca. 85-99°C wird er pastös und kann aufgestrichen werden.

empfohlen. Auch mit dem Allzweckschmierstoff WD-40 werden gute Polierergebnisse erzielt. Harter Industrie-Clay erhält schon beim Abschaben mit Modellierklingen eine glatte Oberfläche. Nach Gebrauch die Hände mit Wasser und Seife waschen. Testen Sie Farben/Lacke und Abformmaterialien immer an einem kleinen Muster der gleichen Liefercharge, bevor Sie am aktuellen Projekt damit arbeiten.

Modelloberfläche, unbedingt an einer kleinen Stelle einen Test durchzuführen.

Um Vernetzungsstörungen zu verhindern, muss eine Schutzschicht auf das Claymodell aufgetragen werden (z.B. Acryllack, evtl. mehrere Schichten - gut trocknen lassen). Auch unser Inhibit X hilft Vernetzungsstörungen zu vermeiden.

bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder, dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt. Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.